



Le film de sécurité Argent 470 C réduit considérablement la chaleur solaire, tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une bonne diminution de l'éblouissement, et son aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis tout en apportant un look moderne en façade. Ce film sécurise les vitrages en empêchant le verre d'éclater en cas de chocs ou d'explosion. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.

Certifications



Garantie SOLAR SCREEN®

10 ans
Voir La Fiche 'Nouvelles
Garanties Pour Les Films
Extérieurs'



Classement Au Feu

M1



Stockage De -5°C À +40°C

3 ans



Norme Reach Rohs

Respectée



Norme EN 12600

2B2



Laizes Disponibles

122cm 152cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas de choc, polymérisant avec le verre dans un délai de 30 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Film de sécurité avec adhésif PS renforcé nécessitant une solution de pose adaptée (Film On ref 600-F0355 et 2cl/litre d'eau) ainsi qu'une raclette sécurité adaptée 150-054/150-055/150-056. Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	30%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	44%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	44%
Energie Solaire Totale Rejetée	68%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	65%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	43%
Absorption Énergie Solaire	35%
Transmission Énergie Solaire	22%
Réduction Éblouissement	68%
Valeur G	0.32
Valeur U	5.1
Coefficient D'Ombrage	0.3
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	125μ
Couleur Depuis L'Extérieur	ARGENT MOYEN

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	!
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	!
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.