

L'effet dépoli comme on l'aime, généreux et à l'oeil comme au touché. Il apportera un design marqué tout en offrant une bonne protection anti regard.

Certifications



Garantie

5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



Classement Au Feu

M1



Stockage De -5°C À +40°C

3 ans



Norme Reach Rohs

Respectée



Laizes Disponibles

76cm 152cm

Construction

1. Polyester teinté masse sans distorsion optique
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
4. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
5. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	15%
Transmission Lumière Visible	75%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	0%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	0%
Energie Solaire Totale Rejetée	0%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	0%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	0%
Absorption Énergie Solaire	0%
Transmission Énergie Solaire	0%
Réduction Éblouissement	0%
Valeur G	0
Valeur U	0
Réduction De La Déperdition Calorifique (Hiver)	0
Rejet Infrarouge (760-2500 Nm)	0
Coefficient D'Ombre	
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5m m
Composition Film	PET
Épaisseur	239μ
Couleur Depuis L'Extérieur	DEPOLI

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².