



Posé sur un vitrage clair, le film transparent Rouge C lui donne une teinte rouge, tout en conservant une parfaite transparence. Il apporte une touche colorée et dynamique à toute vitre intérieure (cloisons, douches, etc.).

Certifications


Garantie

5 ans
 Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'


Classement Au Feu

M1


Stockage De -5°C À +40°C

3 ans


Norme Reach Rohs

Respectée


Laizes Disponibles

152cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
4. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Informations Techniques

Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	26%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	8%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	8%
Energie Solaire Totale Rejetée	31%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	27%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	8%
Absorption Énergie Solaire	33%
Transmission Énergie Solaire	59%
Réduction Éblouissement	71%
Valeur U	5.7
Type De Pose	Intérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	40μ
Couleur Depuis L'Extérieur	ROUGE

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✗
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	!
Double Vitrage Teinté	✗
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✗
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✗

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.