



### **SECUR 4**

Il est obligatoire de sécuriser les miroirs dans les lieux publics tels que salles de sport, piscine, ascenseurs, etc. Spécialement conçu pour cette protection, le film Secur 4 s'applique directement au dos des miroirs et empêche les éclats de verre en cas de choc, d'explosion ou d'incendie.



Garantie 5 ANS



Classement au feu



Stockage de -5°C à +40°C 3 ANS



Norme en 12600 2B2



Norme REACH RoHS RESPECTÉE

### LAIZES DISPONIBLES:



152 cm

# INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (\* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	5 %			
Transmission lumière visible	85 %			
Réflexion lumière visible extérieure	11 %			
Réflexion lumière visible intérieure	11 %			
Energie solaire totale rejetée	19 %			
Energie solaire totale rejetée 2*	20 %			
Ratio solaire:				
Réflexion énergie solaire	9 %			
Absorption énergie solaire	14 %			
Transmission énergie solaire	77 %			
Réduction éblouissement	14 %			
Valeur "g"	0.83			
Valeur 'u'	5.7			
Coefficient d'ombrage	0.9			
Résistance à la rupture (kg/cm²)	28			
Élongation à la rupture	125%			
Type de pose : Intérieure				
Longueur du rouleau	50 m			
Composition film	PET			
Épaisseur	125 μ			

Couleur depuis l'extérieur :

TRANSPARENT

### **CONSTRUCTION**

- Polyester 100μ
  Adhésif PS renforcé pour accompagner l'élasticité du film en cas
- de choc, polymérisant avec le verre endéans les 30 jours **3.** Liner papier permettant la découpe numérique

standard**	
Simple vitrage clair	~


Situation verticale et pour une surface vitrée

CONSEILS D'APPLICATION

Simple vitrage teinté	<b>~</b>
Simple vitrage teinté réfléchissant	<b>~</b>
Double vitrage clair	~
Double vitrage teinté	<b>~</b>
Double vitrage teinté réfléchissant	<b>~</b>
Double vitrage gaz	<b>~</b>
Double vitrage clair stadip ext.	<b>~</b>
Double vitrage clair stadip int.	<b>~</b>



\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².



## **CONSEILS D'ENTRETIEN**

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.