



Le film Titane 250 XC réduit considérablement la chaleur solaire, tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Sa teinte neutre et légère évite toute réflexion depuis l'extérieur du bâtiment.

### Certifications



**Garantie**  
jusqu'à 8 ans  
Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'



**Classement Au Feu**



**Stockage De -5°C À +40°C**  
3 ans



**Norme Reach Rohs**  
Respectée



**Laizes Disponibles**  
122cm 152cm 182cm

### Construction

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester teinté masse sans distorsion optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

### Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film. Un silicone doit être appliqué sur le périmètre du film pour prévenir tout phénomène d'oxydation. Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs ».

### Informations Techniques

Transmission UV	<1%
Transmission Lumière Visible	50%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	14%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	11%
Energie Solaire Totale Rejetée	49%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	54%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	13%
Absorption Énergie Solaire	40%
Transmission Énergie Solaire	47%
Réduction Éblouissement	53%
Valeur G	0.51
Valeur U	5.8
Coefficient D'Ombrage	0.6
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 mètres m
Composition Film	PET
Épaisseur	60µ
Couleur Depuis L'Extérieur	NEUTRE

### Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	✓
Simple Vitrage Teinté	✓
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Clair	✓
Double Vitrage Teinté	✓
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	✓
Double Vitrage Gaz	✓
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	✗
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ! Prudence

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.