



VERT 80 C

Le film Vert 80 C réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il permet de diminuer l'éblouissement et apporte au bâtiment une touche colorée, esthétique et personnalisée.



Garantie **10 ANS**



Classement au feu **M1**



Stockage de -5°C à +40°C





Norme REACH RoHS RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:



152 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	15 %
Réflexion lumière visible extérieure	36 %
Réflexion lumière visible intérieure	63 %
Energie solaire totale rejetée	77 %
Energie solaire totale rejetée 2*	73 %
Ratio solaire:	
Réflexion énergie solaire	36 %
Absorption énergie solaire	55 %
Transmission énergie solaire	9 %
Réduction éblouissement	85 %
Valeur "g"	0.23
Valeur 'u'	5.1
Coefficient d'ombrage	0.2
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30,5 m
Zongaear da roareaa	30,3 111
Composition film	PET
C	

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	V
Simple vitrage teinté	×
Simple vitrage teinté réfléchissant	V
Double vitrage clair	×
Double vitrage teinté	×
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	×
Double vitrage clair stadip ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×




*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION

Couleur depuis l'extérieur : VERT

- 1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- Polyester teinté masse sans distorsion optique
 Adhésif de liaison
- 4. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- 5. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
- **6.** Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie.